

<b>Omschrijving</b>	:	2-componenten houtreparatiepasta op basis van onverzadigde polyesterhars met dibenzoylperoxide verharder
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	:	gemakkelijk mengbaar en verwerkbaar. Uiterst handig doseerbaar d.m.v. doseerapparaat. Zeer goed schuurbaar, modelleerbaar en overschilderbaar; zeer geringe krimp, goede flexibiliteit en uitstekende hechting.
<b>Toepassing</b>	:	als vuller en egaliseermiddel op metaal, hout en plaatmateriaal, op steen en steenachtige materialen voor zowel binnen als buiten. Gezien de vochtgevoeligheid dient Renostuk, zeker bij buiten-toepassing, direct na verwerking, overschilderd te worden met een goede alkydhars grondlak (b.v. Devetaal grondlak A)

---

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	:	onverzadigde polyester harsen
Pigment en vulstoffen	:	titaandioxide en vulstoffen als talk en krijt.
Verharder	:	dibenzoylperoxide in dibutyltalaat
Mengverhouding	:	ca. 1 tot 3 % verharder toevoegen
Kleur	:	wit en teak (aankleuren is mogelijk met universele mengpasta 5%)
Droogtijd (bij 20° C en 80% RLV)	:	verwerkingstijd bij 20° C ca. 8 min. verwerkingstijd bij 10° C ca. 15 min. schuurbaar/overschilderbaar na ca. 20 min. overschilderbaar met alkydhars- en acrylaatdispersieerven.
Verwerking	:	uitsluitend met plamuurmessen
Verwerkingstemperatuur	:	minimaal 5° C bij 90% RLV
Aanbevolen ondergrond Voorbehandeling	:	alkydharsprimer
Hechting	:	op genoemde ondergronden zeer goed



---

Flexibiliteit	:	voldoende
Verdunning	:	moet onverdund toegepast worden
Reiniging gereedschap	:	thinner o.i.d.
Stabiliteit	:	in gesloten verpakking min. 12 maanden houdbaar; opslaan op koele, droge en brandveilige plaats.
Verpakking	:	pasta: in blikken koker; verharder: kunststof tube
Gewicht	:	ca. 1500 gram incl. verharder
Volume % vaste stof	:	ca. 100%
Dichtheid stampasta	:	1,8 gram/cm <sup>3</sup>
Dichtheid verharder	:	0,926 gram/cm <sup>3</sup>

#### **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Productveiligheidsblad.

Arbo categorie : C

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.