

5005 RENOSTUK RENOVATIEPASTA

Versie 01.0

Omschrijving	: 2-componenten houtreparatie pasta op basis van onverzadigde polyesterhars met dibenzoylperoxide verharder.
Bijzondere eigenschappen	: gemakkelijk mengbaar en verwerkbaar. Uiterst handig doseerbaar d.m.v. doseerapparaat. Zeer goed schuurbaar, modelleerbaar en overschilderbaar. Zeer geringe krimp, goede flexibiliteit en uitstekende hechting.
Toepassing	: als vuller en egaliseermiddel op metaal, hout en plaatmateriaal, op steen en steenachtige materialen voor zowel binnen als buiten. Gezien de vochtgevoeligheid dient Renostuk, zeker bij buitentoepassing, direct na verwerking, overgeschilderd te worden met een goede alkydhars grondlak (bv Devetaal Grondlak A of Devesol HS Vulgrond)

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 80% RV
Bindmiddel	: onverzadigde polyester harsen.
Pigment	: titaandioxide en vulstoffen als talk en krijt.
Verharder	: dibenzoylperoxide in dibutylftalaat
Mengverhouding	: ca. 1 tot 3% verharder toevoegen.
Viscositeit	: pasteus
Glans	: n.v.t.
Kleur	: wit en teak (aankleuren is mogelijk met universele mengpasta tot 5%.)
Soortelijk gewicht	: ca. 1500 gram incl. verharder
Vaste-stof gehalte	: ca. 100%
Dichtheid stampasta	: 1,8 g/cm ³
Dichtheid verharder	: 0,926 g/cm ³
Droogtijd	: verwerkingstijd bij 20°C ca. 8 minuten Verwerkingstijd bij 10°C ca. 15 minuten Schuurbaar/overschilderbaar na ca. 20 minuten Overschilderbaar met alkydhars- en acrylaatdispersieerven.

Applicatiegegevens

Verwerking	: uitsluitend met plamuurmessen
Ondergrond	: voorbehandelen met alkydharsprimer

**5005 RENOSTUK
RENOVATIEPASTA****Versie 01.0**

Verwerkingscondities	: minimaal 5°C bij max. 90% RV
Verdunning	: moet onverdund toegepast worden
Reiniging gereedschap	: thinner o.i.d.

Overige gegevens

Dekking	: op genoemde ondergronden zeer goed
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Hechting	: op genoemde ondergronden zeer goed.
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 12 maanden houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: pasta: in blikken koker; verharder: kunststof tube

Opmerking	: dichtheid stampasta 1,8 gram/cm ³ dichtheid verharder 0,926 gram/cm ³
------------------	--

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: A – bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
-----------------------	---

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: geen verf subcat. 2.1.b vulmiddelen
---	--

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl