

7205 Devecoat 5000

Versie 01.0

Omschrijving	: een watergedragen, permanente 2-K anti-graffiti coating, welke universeel toepasbaar is op zgn. gesloten ondergronden.
Bijzondere eigenschappen	: één laag systeem, na uitharding resistent tegen oplosmiddelen, zuur-alkali en UV-bestendig, hoge krasvastheid, waterdampdoorlaatbaar en blijft, ondanks meerdere malen graffiti verwijderen, intact en is dus langdurig werkzaam.
Toepassing	: aan te brengen op verfsystemen als latex, polyurethaan, High Solid, e.d., maar ook op kunststof, hout, metaal, trespas e.d.

Basisgegevens : Bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	: 80% acrylaat, 20% polyurethaan
Glans	: satijn glans
Kleur	: transparant
Soortelijk gewicht	: 1,23
Vaste-stof gehalte	: ca. 41,5%
Flampunt	: 250°C (alifatische polyisocyaan)
Droogtijd	: stofdroog na ca. 2 uur uitgehard na ca. 5 dagen potlife ca. 2½

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, lakroller en spuitapparaat (airless nozzle 013-015 max. 3% met water verdunnen) De te behandelen ondergronden dienen winddroog, stof- en vetvrij te zijn. Component B geleidelijk bij component A voegen (eventueel mechanisch). Na 3 minuten roeren, ca. 5 minuten laten ontschuimen. Bij "gesloten" ondergronden volstaat 1 laag. Bij "open" ondergronden, als metselwerk zijn 2 lagen noodzakelijk.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 53 micrometer = nat 130 micrometer
Theoretisch rendement	: 6-8m ² per ltr.
Verdunning	: water (indien gemengd)
Reiniging gereedschap	: water

Overige gegevens

Stabiliteit/opslag : in gesloten, ongemengde verpakking min. 1 jaar houdbaar

Verpakking : 2½, 5 en 10 ltr

Opmerking : graffiti die wordt aangebracht op oppervlakken behandeld met Devecoat 5000, dient in combinatie gebruikt te worden met Devetaal Graffiti Remover/cleaner (zie technisch informatieblad 7203)

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO

Europese Verfrichtlijn 2004/42/EG bijlage II : subcat. j. Performante tweecomponenten coatings
Type WG. max. 140 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl